

















Specyfikacja produktu		
	Wymiary EN-427	184,9 x 1219,2 mm
	Grubość całkowita EN-428	2,5 mm
	Grubość warstwy ścieralnej EN-429	0,55 mm
	Masa całkowita EN-430	3900 g/m ²
'REGISTERED EMOSS'	Ręczne tłoczenie wzoru odwziewiedlające w 100% rysunek ustojenia; intensyfikujące fakturę drewna i pogłębiające naturalny wygląd podłogi	
	Przeznaczenie PN-EN-685	Klasa 34 – użytku publicznego / bardzo wysoka
		Klasa 43 – przemysł lekki / wysoka

Parametry techniczne		
	Odporność na ścieranie EN-660-1,2	Grupa T
	Stabilność wymiarowa EN-434	≤ 0,25 %
	Krzesła na rolkach EN-425	Brak efektu
	Odporność na chemikalia EN-423	Klasa 0
	Odporność na światło EN-20105-B02	>6
	Tłumienie dźwięków DIN-52210	4 db
	Antypoślizgowość EN-13893	DS
	Odporność ogniowa PN-EN-13501-1	B _{fl} S1
	Elektrostatyka EN-1815	≤2 kV
	Ogrzewanie podłogowe	Max. temperatura podłogi +27°C